



WESTKALK Vereinigte Warsteiner
Kalksteinindustrie GmbH & Co. KG
Kreistr. 50
59581 Warstein-Suttrop

Datum: 17.05.2018

SH/AB

Eignungsbeurteilung

Freiwillige Güteüberwachung von Gesteinskörnungen im Rahmen der
„Empfehlung für die Durchführung der Überwachung und Zertifizierung von Gesteinskörnungen nach dem europäischen Konformitätsnachweisverfahren, System 2+“ (Verbändeempfehlung)

Produzent: WESTKALK Vereinigte Warsteiner Kalksteinindustrie GmbH & Co. KG
Lieferwerk: Werk I, Warstein / Hohe Liet
Gesteinsart: Kalkstein (dev. Massenkalk)
überwachte Lieferkörnungen 0/2; 2/5; 2/16; 5/8; 5/22; 8/11; 11/16; 16/22; 22/32
Prüfung/Prüfbericht Nr.: 2018 / Nr. 31 1 038 002 18 1 14 vom 17.05.2018
Probenahme am / durch: 05.02.2018/ Herr Dr. Straßer
1. Wiederholung am / durch: 14.07.2018 / Herr Dr. Straßer
Verwendungsmöglichkeiten nach TL Gestein-StB 04/Fassung 2007; TL Asphalt-StB 07

Lieferkörn-ung	Bezeichnung		Einsatz- u. Verwendungsmöglichkeiten ^{1), 2)}		
			Belastungsklasse		
			BK 100 bis BK 3,2	BK 1,8 bis BK 0,3	R+G
			Asphaltmischgut		
0/2	$G_{f,85}/f_{\text{angegeben}}/E_{CS}35$	$SZ_{22}/F_1/m_{LPC}0,10$	ACTS	ACBN ACTN	ACTD ACTL
2/5	$G_c90/10/f_1/S_{15}$	$C_{100/0}/SZ_{22}/F_1/m_{LPC}0,05$			
2/16	$G_c90/15/G_{20/17,5}/f_{1,5}/S_{15}$				
5/8	$G_c90/15/f_1/S_{15}$				
5/22	$G_c90/15/G_{20/17,5}/f_{1,5}/S_{15}/$			ACTN	ACTL
8/11	$G_c90/15/f_1/S_{15}$			ACBN ACTN	ACTD ACTL
11/16	$G_c90/15/f_{0,5}/S_{15}$			ACTN	ACTL
16/22	$G_c90/15/f_{0,5}/S_{15}/$				
22/32	$G_c90/15/f_{0,5}/S_{20}$				
SZ-Wert: 20,8 M.-%; V_{SZ}: 2,5 M.-%; Frost-Tausalz Beanspruchung (NaCl): 2,8 M.-%					

- 1) = Entsprechende zusätzliche Regelungen in Leistungsverzeichnissen und Ausschreibungen sind zu beachten.
2) = Erläuterungen siehe Rückseite

IKM – INSTITUT FÜR KALK- UND MÖRTELFORSCHUNG E.V.

Dr. S. Haas
Prüfstellenleiterin



- * Nicht nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Prüfverfahren
** Nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte, im Unterauftrag vergebene Prüfverfahren



Durch Erlass des Ministerium für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen vom 14.02.2017 – III.1-30-05/48.64 für die Fachgebiete / Prüfungsarten A 1; D 0, H 1; I 1 und I 2 gemäß RAP Stra 15 anerkannt.

Erläuterung der Kurzbezeichnungen

R+G	=	Rad und Gehwege
AC	=	Asphaltbetone
SMA	=	Splittmastixasphalt
MA	=	Gussasphalt
PA	=	Offenporiger Asphalt
T	=	Asphalttragschichtmischgut
B	=	Asphaltbinder
D	=	Asphaltbeton für Asphaltdeckschichten
TD	=	Asphalttragdeckschichtmischgut
L	=	leichte Beanspruchung
N	=	normale Beanspruchung
S	=	besondere Beanspruchung